



(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 816 440 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
07.01.1998 Patentblatt 1998/02

(51) Int Cl.⁶: C09B 67/22, C09C 1/00

(21) Anmeldenummer: 97810361.2

(22) Anmeldetag: 10.06.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI

(30) Priorität: 17.06.1996 CH 1509/96

(71) Anmelder: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
4057 Basel (CH)

(72) Erfinder:
• Erkens, Leonardus Johannes Hubertus
6213 CK Maastricht (NL)

- Schmitt, Gregor
6372 NE Landgraaf (NL)
- Hamers, Hendrikus Maria Anna
52538 Selfkant (DE)
- Luijten, Johannes Maria Martinus
6351 CL Bocholtz (NL)
- Mains, Jozef Gertruda Emanuel
6118 BV Nieuwstadt (NL)

(54) **Bismuthvanadat-Pigmentpulvermischungen**

(57) Pigmentpulvergemisch bestehend aus

- 0,999-0,5 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
- 0,001-0,5 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Orange 13, C.I. Pigment Orange 34, C.I. Pigment Orange 36, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 170, C.I. Pigment Rot 254, C.I. Pigment Rot 255 und C.I. Pigment Rot 264

oder aus

- 0,99-0,5 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
- 0,01-0,5 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Yellow 83, C.I. Pigment Yellow 110 und C.I. Pigment Yellow 139.

Diese Pigmentpulvergemische zeichnen sich, insbesondere in Lacken, durch eine sehr hohe Farbtrennreinheit aus.

EP 0 816 440 A1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Pigmentpulvermischungen bestehend aus Bismuthvanadat-Pigmenten und organischen Pigmenten und deren Verwendung zur Herstellung farbiger Lacke und Kunststoffe von hoher Farbtonreinheit.

Bismuthvanadate sind seit langem bekannt und die Möglichkeit ihrer Verwendung als Pigmente wurde, wie aus G. Buxbaum, Industrial Inorganic Pigments, S. 114, VCH-Verlag (1993) und z.B. den US-Patenten 3 843 554 und 4 115 142 hervorgeht, in den 70er Jahren erkannt. Sie sind insbesondere wegen ihrer geringen Toxizität und der guten coloristischen Eigenschaften sehr geschätzt. Die Zusammensetzung der als C.I. Pigment Yellow 184 bezeichneten handelsüblichen Bismuth vanadat-Pigmente ist sehr unterschiedlich und reicht z.B. vom reinen BiVO_4 bis zum Mischphasenpigment $4 \text{ BiVO}_4 \times 3 \text{ Bi}_2\text{MoO}_4$ (vgl. The Bulletin of the Bismuth Institute 68, 1995). Bi und V können dabei auch teilweise durch andere Metalle oder Nichtmetalle ersetzt sein, wie z.B. Li, Mg, Zn, Al und insbesondere Ca, sowie W und insbesondere P und Mo.

Aus dem oben erwähnten Artikel im Bulletin of the Bismuth Institute geht hervor, dass die Kombination von Bismuthvanadat-Pigment mit organischen Pigmenten (Perylene, Phthalocyanine, u.s.w.) eine gute Basis für Pigmente mit hoher Sättigung darstellt. Dies hatte auch H. Würth am XIX FATIPEC-Kongress 1988 (Aachen) aufgrund von Versuchen in Lack systemen mit Gemischen von C.I. Pigment Yellow 184 und C.I. Pigment Yellow 139 postuliert.

Es muss allerdings festgehalten werden, dass üblicherweise in der Lackindustrie solche Kombinationen durch Vermischen von Lacken bewerkstelligt wird, d.h. das Bismuth vanadat-Pigment und das organische Pigment werden je in einem Lack eingearbeitet und dann die beiden Lacke im gewünschten Verhältnis miteinander vermischt.

Es ist nun gefunden worden, dass beim Vermischen des Bismuthvanadat-Pigments mit dem organischen Pigment in Pulverform und Einarbeiten der Pulvermischung im Lack oder auch in Kunststoffen überraschenderweise eine noch deutlichere Verbesserung der Farbtonreinheit (Sättigung oder Chroma) erzielt wird. Pigmentpulvermischungen dieser Art sind neu.

Die vorliegende Erfindung betrifft demnach ein Pigmentpulvergemisch bestehend aus

- 0,999-0,5 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
- 0,001-0,5 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Orange 13, C.I. Pigment Orange 34, C.I. Pigment Orange 36, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 170, C.I. Pigment Rot 254, C.I. Pigment Rot 255 und C.I. Pigment Rot 264

oder aus

- 0,99-0,5 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
- 0,01-0,5 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Yellow 83, C.I. Pigment Yellow 110 und C.I. Pigment Yellow 139.

Von besonderem Interesse sind Pigmentpulvergemische enthaltend als organisches Pigment C.I. Pigment Orange 13, C.I. Pigment Orange 34, C.I. Pigment Orange 36, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 170, C.I. Pigment Rot 254, C.I. Pigment Rot 255 und C.I. Pigment Rot 264 oder C.I. Pigment Yellow 83.

Bevorzugt sind Pigmentpulvergemische bestehend aus

- 0,85-0,75 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
- 0,15-0,25 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 254 und C.I. Pigment Rot 264.

Bevorzugtes organisches Pigment ist C.I. Pigment Orange 73.

Die erfindungsgemässen Pigmentpulvermischungen werden durch Vermischen beider Pigmente in Pulverform nach üblichen Methoden hergestellt.

Wie bereits erwähnt erlauben die erfindungsgemässen Pigmentpulvermischungen die Herstellung farbiger hochmolekularer organischer Materialien mit besonders hoher Farbtonreinheit.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist demnach ein Verfahren zur Herstellung farbiger hochmolekularer organischer Materialien durch Einarbeiten eines Pigmentpulvergemisches der oben angegebenen Zusammensetzung nach allgemein bekannten Methoden.

Hochmolekulare organische Materialien, die mit den erfindungsgemässen Bismuth vanadat-Pigmentpulvergemischen pigmentiert werden können, sind z.B. Cellulose ether und -ester, wie Ethylcellulose, Nitrocellulose, Celluloseacetat und Cellulosebutyrat, natürliche Harze und Kunstharze, wie Polymerisationsharze oder Kondensationsharze, z.B. Aminoplaste, insbesondere Harnstoff- und Melamin-Formaldehyd harze, Alkydharze, Phenoplaste, Polycarbona-

te, Polyolefine, wie Polyethylen und Polypropylen, Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyacrylnitril, Polyacrylsäureester, Polyamide, Polyurethane, Polyester, Gummi, Casein, Silikon und Silikonharze, einzeln oder in Mischungen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die erwähnten hochmolekularen organischen Verbindungen als plastische Massen, Schmelzen oder in Form von Spinnlösungen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemässen Bismuth vanadat-Pigmentpulvergemische als Toner oder in Form von Präparaten einzusetzen. Bezogen auf das zu pigmentierende hochmolekulare organische Material kann man die erfindungsgemässen Bismuthvanadat-Pigmentpulvergemische in einer Menge von 0,01 bis 75 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 50 Gew.-%, einsetzen.

Die erfindungsgemässen Pigmentpulvergemische eignen sich besonders gut zum Pigmentieren von Kunststoffen, z.B. Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, oder Polyvinylchlorid, Fluorpolymerisate, wie z.B. Polyfluorethylen, Polytrifluorchlorethylen oder Tetrafluorethylen/Hexafluorpropylen-Mischpolymerisat, Silikonharze oder auch von Ingenieurwerkstoffen (Engineering Plastics), wie z.B. Polycarbonate, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polystyrol, ABS, Polyester, insbesondere Polyalkylenterephthalate, wie Polybutylenterephthalat (PBT) oder Polyethylenterephthalat (PET), Polyamide, Polyetherketone, Polyurethane, einzeln oder in Mischungen.

Die Färbung erfolgt nach den üblichen Verfahren, beispielsweise durch Mischen des Pigmentpulvergemisches mit dem Kunststoffgranulat oder -pulver und Extrudieren der Mischung zu Fasern, Folien oder Granulaten. Letztere können dann beispielsweise im Spritzgussverfahren zu Gegenständen verformt werden.

Die erfindungsgemässen Pigmentpulvergemische werden jedoch vorzugsweise zur Färbung von Lacken verwendet. Dabei handelt es sich bevorzugt um Lacke auf Basis von Acryl-, Alkyd-, Epoxy-, Phenol-, Melamin-, Harnstoff-, Polyester-, Polyurethan-, Isocyanat-, Benzoguanamin- oder Celluloseester-Harzen. Ganz besonders bevorzugt sind Lacke auf Basis von Acryl/Melamin-, Alkyd/Melamin- oder thermoplastischen Acrylharzen sowie wässrige Lacksysteme.

Zum Pigmentieren von Lacken werden die hochmolekularen organischen Materialien und die erfindungsgemässen Pigmentpulvergemische, gegebenenfalls mit Zusatzstoffen, wie Füllmitteln, anderen Pigmenten, Siccativen oder Weichmachern, in einem gemeinsamen organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch fein dispergiert bzw. gelöst.

Die erhaltenen Färbungen, sowohl in Lacken als auch in Kunststoffen, zeichnen sich durch gute allgemeine Eigenschaften, wie z.B. Migrations-, Hitze-, Licht-, Wetter-, Ueberlackierbeständigkeit, hohe Farbstärke und insbesondere durch die überraschend hohe Farbtonreinheit aus.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung.

Beispiel 1:

a) 90,91 g C.I. Pigment Yellow 184 (@IRGACOLOR Yellow 14247, Ciba) werden mit 9,09 g C.I. Pigment Orange 73 vermischt und über eine Labormühle vom Typ Coulatti Nr. 1 mit Siebeinsatz ($\varnothing = 1,0$ mm) vermahlen. Das erhaltene Pigmentgemisch wird in einem AM-Lack nach folgender Vorgehensweise appliziert:

b) 37,0 g eines Alkydmelamin-Lackes der folgenden Zusammensetzung:

18,7 g	eines kurzkettigen Alkydharzes (@SETAL 84xx70 (70 %) der Firma Synthese)
7,2 g	eines Melaminharzes (@SETAMIN US 132 BB70 (70 %) der Firma Synthese)
7,8 g	Solvesso 100 (aromatische Kohlenwasserstoffe)
1,7 g	Butanol
0,8 g	Depanol J (Terpen-Kohlenwasserstoff)
0,8 g	Isophoron,

werden zusammen mit 10,3 g des Pigmentgemisches von Beispiel 1a) und 40 g Glaskugeln (Durchmesser 3 mm) in einem 100 ml Glasgefäss mit Schraubdeckelverschluss gegeben und auf einer Scandex-Apparatur dispergiert bis eine Feinheit von $<10 \mu\text{m}$ (Hegman-Gauge) erreicht ist.

Der Lack wird auf einem Kontrastkarton ausgezogen (Nassfilmdicke $75 \mu\text{m}$), 20 Minuten abgelüftet und während 30 Minuten bei 130°C eingebrannt.

Man erhält Lackierungen mit ausgezeichneter Farbtonreinheit.

Beispiel 2:

a) 80,0 g C.I. Pigment Yellow 184 (@IRGACOLOR Yellow 14247, Ciba) werden mit 20,0 g C.I. Pigment Orange 73 vermischt und über eine Labormühle vom Typ Coulatti Nr. 1 mit Siebeinsatz ($\varnothing = 1,0$ mm) vermahlen. Das

erhaltene Pigmentgemisch wird in einem AM-Lack nach folgender Vorgehensweise appliziert:

b) 37,0 g eines Alkydmelamin-Lackes der folgenden Zusammensetzung:

18,7 g	eines kurzkettigen Alkydharzes (@SETAL 84xx70 (70 %) der Firma Synthese)
7,2 g	eines Melaminharzes (@SETAMIN US 132 BB70 (70 %) der Firma Synthese)
7,8 g	Solvesso 100
1,7 g	Butanol
0,8 g	Depanol J
0,8 g	Isophoron,

werden zusammen mit 9,6 g des Pigmentgemisches von Beispiel 2a) und 40 g Glaskugeln (Durchmesser 3 mm) in einem 100 ml Glasgefäß mit Schraubdeckelverschluss gegeben und auf einer Scandex-Apparatur dispergiert bis eine Feinheit von $<10\ \mu\text{m}$ (Hegman-Gauge) erreicht ist.

Der Lack wird auf einem Kontrastkarton ausgezogen (Nassfilmdicke $75\ \mu\text{m}$), 20 Minuten abgelüftet und während 30 Minuten bei 130°C eingebrannt.

Man erhält Lackierungen mit ausgezeichneter Farbtonreinheit.

Beispiel 3:

a) 99,21 g C.I. Pigment Yellow 184 (@IRGACOLOR Yellow 14247, Ciba) werden mit 0,79 g C.I. Pigment Rot 255 (@IRGAZIN DPP Scarlet EK, Ciba) vermischt und über eine Labormühle vom Typ Coulatti Nr. 1 mit Siebeinsatz ($\varnothing = 1,0\ \text{mm}$) vermahlen. Das erhaltene Pigmentgemisch wird in einem AM-Lack nach folgender Vorgehensweise appliziert:

b) 37,0 g eines Alkydmelamin-Lackes der folgenden Zusammensetzung:

18,7 g	eines kurzkettigen Alkydharzes (@SETAL 84xx70 (70 %) der Firma Synthese)
7,2 g	eines Melaminharzes (@SETAMIN US 132 BB70 (70 %) der Firma Synthese)
7,8 g	Solvesso 100
1,7 g	Butanol
0,8 g	Depanol J
0,8 g	Isophoron,

werden zusammen mit 10,9 g des Pigmentgemisches von Beispiel 3a) und 40 g Glaskugeln (Durchmesser 3 mm) in einem 100 ml Glasgefäß mit Schraubdeckelverschluss gegeben und auf einer Scandex-Apparatur dispergiert bis eine Feinheit von $<10\ \mu\text{m}$ (Hegman-Gauge) erreicht ist.

Der Lack wird auf einem Kontrastkarton ausgezogen (Nassfilmdicke $75\ \mu\text{m}$), 20 Minuten abgelüftet und während 30 Minuten bei 130°C eingebrannt.

Man erhält Lackierungen mit ausgezeichneter Farbtonreinheit.

Beispiel 4:

a) 94,53 g C.I. Pigment Yellow 184 (@IRGACOLOR Yellow 14247, Ciba) werden mit 5,47 g C.I. Pigment Rot 255 (@IRGAZIN DPP Scarlet EK, Ciba) vermischt und über eine Labormühle vom Typ Coulatti Nr. 1 mit Siebeinsatz ($\varnothing = 1,0\ \text{mm}$) vermahlen. Das erhaltene Pigmentgemisch wird in einem AM-Lack nach folgender Vorgehensweise appliziert:

b) 37,0 g eines Alkydmelamin-Lackes der folgenden Zusammensetzung:

18,7 g	eines kurzkettigen Alkydharzes (@SETAL 84xx70 (70 %) der Firma Synthese)
7,2 g	eines Melaminharzes (@SETAMIN US 132 BB70 (70 %) der Firma Synthese)
7,8 g	Solvesso 100
1,7 g	Butanol
0,8 g	Depanol J
0,8 g	Isophoron,

werden zusammen mit 10,6 g des Pigmentgemisches von Beispiel 4a) und 40 g Glaskugeln (Durchmesser 3 mm) in einem 100 ml Glasgefäß mit Schraubdeckelverschluss gegeben und auf einer Scandex-Apparatur dispergiert bis eine Feinheit von $<10\text{ }\mu\text{m}$ (Hegman-Gauge) erreicht ist.

5 Der Lack wird auf einem Kontrastkarton ausgezogen (Nassfilmdicke $75\text{ }\mu\text{m}$), 20 Minuten abgelüftet und während 30 Minuten bei 130°C eingebrannt.

Man erhält Lackierungen mit ausgezeichneter Farbtonreinheit.

Beispiel 5:

10

a) 96,23 g C.I. Pigment Yellow 184 (@IRGACOLOR Yellow 14247, Ciba) werden mit 3,77 g C.I. Pigment Yellow 110 (@IRGAZIN Yellow 2RLT, Ciba) vermischt und über eine Labormühle vom Typ Coulatti Nr. 1 mit Siebeinsatz ($\varnothing = 1,0\text{ mm}$) vermahlen. Das erhaltene Pigmentgemisch wird in einem AM-Lack nach folgender Vorgehensweise appliziert:

15

b) 37,0 g eines Alkydmelamin-Lackes der folgenden Zusammensetzung:

18,7 g	eines kurzkettigen Alkydharzes (@SETAL 84xx70 (70 %) der Firma Synthese)
7,2 g	eines Melaminharzes (@SETAMIN US 132 BB70 (70 %) der Firma Synthese)
7,8 g	Solvesso 100
1,7 g	Butanol
0,8 g	Depanol J
0,8 g	Isophoron,

20

25 werden zusammen mit 10,7 g des Pigmentgemisches von Beispiel 5a) und 40 g Glaskugeln (Durchmesser 3 mm) in einem 100 ml Glasgefäß mit Schraubdeckelverschluss gegeben und auf einer Scandex-Apparatur dispergiert bis eine Feinheit von $<10\text{ }\mu\text{m}$ (Hegman-Gauge) erreicht ist.

30 Der Lack wird auf einem Kontrastkarton ausgezogen (Nassfilmdicke $75\text{ }\mu\text{m}$), 20 Minuten abgelüftet und während 30 Minuten bei 130°C eingebrannt.

Man erhält Lackierungen mit ausgezeichneter Farbtonreinheit.

Beispiel 6:

35

a) 90,0 g C.I. Pigment Yellow 184 (@IRGACOLOR Yellow 14247, Ciba) werden mit 10,0 g C.I. Pigment Yellow 110 (@IRGAZIN Yellow 2RLT, Ciba) vermischt und über eine Labormühle vom Typ Coulatti Nr. 1 mit Siebeinsatz ($\varnothing = 1,0\text{ mm}$) vermahlen. Das erhaltene Pigmentgemisch wird in einem AM-Lack nach folgender Vorgehensweise appliziert:

40

b) 37,0 g eines Alkydmelamin-Lackes der folgenden Zusammensetzung:

18,7 g	eines kurzkettigen Alkydharzes (@SETAL 84xx70 (70 %) der Firma Synthese)
7,2 g	eines Melaminharzes (@SETAMIN US 132 BB70 (70 %) der Firma Synthese)
7,8 g	Solvesso 100
1,7 g	Butanol
0,8 g	Depanol J
0,8 g	Isophoron,

45

50 werden zusammen mit 10,3 g des Pigmentgemisches von Beispiel 6a) und 40 g Glaskugeln (Durchmesser 3 mm) in einem 100 ml Glasgefäß mit Schraubdeckelverschluss gegeben und auf einer Scandex-Apparatur dispergiert bis eine Feinheit von $<10\text{ }\mu\text{m}$ (Hegman-Gauge) erreicht ist.

Der Lack wird auf einem Kontrastkarton ausgezogen (Nassfilmdicke $75\text{ }\mu\text{m}$), 20 Minuten abgelüftet und während 30 Minuten bei 130°C eingebrannt.

55 Man erhält Lackierungen mit ausgezeichneter Farbtonreinheit.

Patentansprüche

1. Pigmentpulvergemisch bestehend aus

- 5 - 0,999-0,5 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
 - 0,001-0,5 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Orange 13, C.I. Pigment Orange 34, C.I. Pigment Orange 36, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 170, C.I. Pigment Rot 254, C.I. Pigment Rot 255 und C.I. Pigment Rot 264

10 oder aus

- 0,99-0,5 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
 - 0,01-0,5 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Yellow 83, C.I. Pigment Yellow 110 und C.I. Pigment Yellow 139.

15 **2. Pigmentpulvergemisch gemäss Anspruch 1 enthaltend als organisches Pigment C.I. Pigment Orange 13, C.I. Pigment Orange 34, C.I. Pigment Orange 36, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 170, C.I. Pigment Rot 254, C.I. Pigment Rot 255 und C.I. Pigment Rot 264 oder C.I. Pigment Yellow 83.**

20 **3. Pigmentpulvergemisch gemäss Anspruch 1 bestehend aus**

- 0,85-0,75 Teilen C.I. Pigment Yellow 184 und
 - 0,15-0,25 Teilen eines organischen Pigments ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Rot 254 und C.I. Pigment Rot 264.

25 **4. Pigmentpulvergemisch gemäss Anspruch 3 enthaltend als organisches Pigment C.I. Pigment Orange 73.**

30 **5. Verfahren zur Herstellung farbiger hochmolekularer organischer Materialien durch Einarbeiten eines Pigmentpulvergemisches gemäss Anspruch 1 nach allgemein bekannten Methoden.**

6. Verfahren gemäss Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das hochmolekulare organische Material ein Kunststoff ist.

35 **7. Verfahren gemäss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Kunststoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyolefinen, Polyvinylchlorid, Fluoropolymerisaten, Silikonharzen, Polycarbonaten, Polyacrylaten, Polymethacrylaten, Polystyrol, ABS, Polyester, Polyamiden, Polyetherketonen, Polyurethanen, einzeln oder in Mischungen, handelt.**

40 **8. Verfahren gemäss Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das hochmolekulare organische Material ein Lack ist.**

9. Verfahren gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Lack auf Basis von Acryl-, Alkyd-, Epoxy-, Phenol-, Melamin-, Harnstoff-, Polyester-, Polyurethan-, Isocyanat-, Benzoguanamin- oder Celluloseesterharzen handelt.

45 **10. Verfahren gemäss Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Lack auf Basis von Acryl/Melamin-, Alkyd/Melamin- oder thermoplastischen Acrylharzen oder um ein wässriges Lacksystem handelt.**

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 81 0361

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,Y	H. ENDRISS: "bismuth-vanadate pigments in paints" THE BULLETIN OF THE BISMUTH INSTITUTE, Bd. 68, 1995, BRUSSELS, Seite 1-3 XP002041943 * Seite 1, rechte Spalte, letzter Absatz *	1-10	C09B67/22 C09C1/00
Y	EP 0 212 361 A (BAYER AG) 4.März 1987 * Zusammenfassung *	1-10	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 112, no. 22, 28.Mai 1990 Columbus, Ohio, US; abstract no. 200653, WUERTH H: "Yellow, orange, red: new possibilities with covering isoindoline pigments" XP002041944 * Zusammenfassung *	1-10	
D	& 19TH FATIPEC-KONGR., Bd. 4, 1988, AACHEN, Seiten 49-65,		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C09B C09C
A	WO 92 11205 A (VERMOORTELE FRANK ;BUYSE EMILE JOSEPH (BE)) 9.Juli 1992 * das ganze Dokument *	1	
A	EP 0 304 399 A (CIBA GEIGY AG) 22.Februar 1989 * das ganze Dokument *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Anschlußdatum der Recherche 26.September 1997	Prüfer Dauksch, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 92 (P04003)